

Vedligeholdelse af overfladebelægning.

Sådan vedligeholder du din belægning:

En overfladebelægning bør vedligeholdes efter nedenstående beskrivelse for opnåelse af en optimal levetid og funktionsduelighed.

Almindelig vejservice så som fejning, saltning og grusning kan foretages på belægningen. Opfejdning/opsugning af overskydende skærver bør foretages så sent som muligt, dog inden oktober måned.

Forebyggelse af skader på belægningen:

Vintervedligeholdelse

Snerydning kan foretages ved fejning eller skånsom sneskrabning, hvor skæret er gummibelagt. Hold lidt afstand med kost eller skæret til belægningen.

Der kan foretages almindelig saltning og grusning på belægningen.

Varmepåvirkning

På varme sommerdage, hvor asfalten kan blive over 50 grader varm, er belægningen særlig følsom overfor vridskader ved skarpe drejninger. Dette kan specielt være kritisk for nyudlagte belægninger, som godt kan være lidt klæbrige. Her anbefales det, at afstrø belægningen med et tyndt lag 2/5 mm skærver eller grus. Bemærk afstrøning må ikke foretages med sand.

Statisk belastning

Belægningen består af delvist fleksibelt materiale og er derfor ikke specielt egnet til at modstå statiske belastninger, da dette kan forårsage indtryksmærker i belægningen. Ved henstilling af tunge og/eller skarpe genstande skal trykfordelingen derfor udlignes ved placering af disse, på strøer eller plader.

Tid og slid

Slidtage og påvirkning fra vind og vejr sætter med tiden sit præg på belægningen. Overfladen vil ændre karakter og f.eks. få stentab, slaghuller og revner. Sådanne skader giver adgang for vand i belægningen, og kan virke nedbrydende. Hold øje med belægningen og sørg for hurtig udbedring af opståede skader.

Kontakt Dansk Overfladebehandling I/S for yderligere oplysninger eller rådgivning omkring din belægning.